

財團法人食品工業發展研究所 函

發文日期：99. 4. 30 發文文號：食研技字第 902205 號（附件隨文）

10570

台北市松山區南京東路5段212號7F

受文者：台灣勵遠股份有限公司

高新德 先生 / 小姐

主旨：檢送 台灣勵遠 金 AL/AL(未成型)

技術服務報告書：1 份

報告書號碼：099SA01118

請查照

說明：

- 一、依據 貴單位 2010 年 4 月 9 日函委託辦理
- 二、委託別：一般件
- 三、本案檢驗工本費已繳，其繳費單收據號碼：01

財團法人食品工業發展研究所



正本：台灣勵遠股份有限公司

副本：

財團法人食品工業發展研究所

Non-profit Private Entity Food Industry Research and Development Institute

郵政信箱246號
P.O.BOX 246,Hsinchu,300.Taiwan R.O.C

新竹市食品路331號
FAX: (03) 5214016

委託試驗報告書 TEST REPORT

委託者：台灣勵遠股份有限公司
Applicant：

報告書號碼：099SA01118
Report NO.：099SA01118

取樣者：台灣勵遠股份有限公司
Sampler：

收件日期：2010/04/09
Date Received：2010/04/09

物品名稱：台灣勵遠金 AL/AL(未成型)
Name of Article: Taiwan Forever Golden AL/AL Film(unformed)

簽發日期：2010/04/29
Date Issued：2010/04/29

試驗項目 (Items)	單位 (Unit)	結果 (Result)	方法 (Method)
(1).透濕度 Water Vapor Transmission Rate	$g/m^2 \cdot day$	未檢出	ASTM F1249
(2).透氧度 Oxygen transmission	$cc/m^2 \cdot day$	未檢出	ASTM D3985

附註：

透濕度：檢測條件為40°C、90% RH，檢測極限為 $0.01g/m^2 \cdot day$

透氧度：檢測條件為25°C、DRY，檢測極限為 $0.6cc/m^2 \cdot day$

以下空白

簽發者

Authorized Representative



備註(NOTE)

1.本分析結果，僅對委託者所送樣品負責。

The results in this report are valid only to the sample sent by the applicant.

2.本報告所載事項，僅做參考資料，不得做為廣告、公證或商業推銷之用。

This report is for reference only, do not use these for advertising,sales promotion or notarial purpose.

3.本所化學分析及微生物檢驗實驗室均為全國認證基金會(TAF)認證之實驗室(編號：0309,0884)。

The chemical analysis and microbial detection labs have been recognized by TAF as accredited testing labs.(No:0309,0884).

4.如對此試驗報告有任何疑問時，請電洽本所 03-5223191 轉 258。

If there is any question about this test report, please contact this Institute, 886-3-5223191 ext 258.